LDPE GCLENE LDF2 SA AC

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

GCLENE LDF2 SA AC es un polietileno de baja densidad, de alta claridad, resistencia y fácil de procesar.

Las aplicaciones incluyen:

- Embalaje de claridad para fines generales
- Bolsas de panadería
- Bolsas para artículos textiles

Esta resina cumple con las siguientes especificaciones: FDA 21 CFR 177.1520. Consultar las regulaciones para completar detalles.

Antibloqueante: Sí Deslizante: Sí Estabilizador térmico: No

PROPIEDADES TÍPICAS	**Valor**	**Método ASTM**
Índice de fluidez, g/10 min	2.0	D-1238
Densidad, g/cm^3	0.923	D-1505
Propiedades de película		
Resistencia al punto de ruptura, psi (MD/TD)	3,200 (2400)	D-882
Elongación en punto de ruptura, % (MD/TD)	380 (600)	D-882
Módulo de flexión secante al 1% , psi (MD/TD)	27,000 (33,000)	D-882
Propiedades ópticas		
Opacidad	5 %	D-1003
Brillo	78%	D-2457

NOTA: Las propiedades nominales reportadas aquí son típicas de este producto, pero no reflejan la varianza normal de la prueba y por lo tanto no deben ser utilizados para efectos de especificación. Los valores se redondean. Las propiedades del material son determinadas utilizando métodos de acuerdo a las normas de ensayo especificadas.

Insumos Internacionales GC S.A. de C.V. declara que la información incluida en esta Ficha Técnica se proporciona de acuerdo a datos de la hoja técnica emitida por el fabricante y se cree que es exacta en la fecha efectiva que se muestra. Sin embargo, no hay garantía, expresa o implícita. Por lo cual, debido a las condiciones que cada usuario mantiene en sus procesos, solamente el cliente está capacitado y es su responsabilidad, aprobar el uso de este material en su planta de producción.

JULIO/2017