LDBF2 GCLENE LDF2 SA W

GCLENE LDF2 SA W es un material de baja densidad sugerida para aplicaciones de películas que requieren un buen balance de propiedades para empaques industriales y empaques de propósito general.

Las aplicaciones incluyen:

- Bolsas de pan
- Bolsas de productos frescos
- Películas de conversión que requieren impresión.

Esta resina cumple con las siguientes especificaciones: FDA 21 CFR 177.1520. Consultar las regulaciones para completar detalles.

Antibloqueante: Sí Deslizante: Sí Estabilizador térmico: Sí

PROPIEDADES TÍPICAS	Valor	Método ASTM
Índice de fluidez, g/10 min	2.50	D-1238
Densidad, g/cm^3	0.920	D-4883
Propiedades de película		
Resistencia al punto de ruptura, psi (MPa) (MD/TD)	3800 (26) / 2700(19)	D-882
Elongación en punto de ruptura, % (MD/TD)	250% / 750%	D-882
Módulo de flexión secante al 1% , psi (MPa) (MD/TD)	27,000(186) / 32000(220)	D-882
Impacto de Dardo g	100	D-1709 A
Propiedades ópticas		
Opacidad	7.0 %	D-1003
Brillo (45°)	65 %	D-2457

NOTA: Las propiedades nominales reportadas aquí son típicas de este producto, pero no reflejan la varianza normal de la prueba y por lo tanto no deben ser utilizados para efectos de especificación. Los valores se redondean. Las propiedades del material son determinadas utilizando métodos de acuerdo a las normas de ensayo especificadas.

Insumos Internacionales GC S.A. de C.V. declara que la información incluida en esta Ficha Técnica se proporciona de acuerdo a datos de la hoja técnica emitida por el fabricante y se cree que es exacta en la fecha efectiva que se muestra. Sin embargo, no hay garantía, expresa o implícita. Por lo cual, debido a las condiciones que cada usuario mantiene en sus procesos, solamente el cliente está capacitado y es su responsabilidad, aprobar el uso de este material en su planta de producción.

OCTUBRE/2018